

# ÉLITIS

Auteur & Éditeur



Papier peint

Panama

Twist  
**VP 712 01**  
*L'oeil du Tigre*

## LE + PRODUIT :

**Non feu permanent, Grande largeur 1 m, Lavable, Excellente résistance aux taches et à l'impact**

*Permanent fire resistant, Wide width 1 m (39"), Washable, Very good stain and knock resistance*

## Utilisation / Use

Papier peint / Wallpaper

## Composition : Vinyle sur support intissé

*Vinyl on non woven backing*

## Unité de vente : Rouleau

*Roll*

## Dimensions : Rouleau de longueur 10m X largeur 1m

*Roll of length 10m (11 yd) X width 1m (39")*

## Raccord : Droit 70 cm ou libre

*Repeat : Straight match 70 cm (27.6") or free match*

## Poids : 4,1 kg le rouleau

*Weight : 4.1 kg per roll*

## Entretien : Lavable

*Washable*

## Solidité lumière UV : Excellente

*UV light resistance : Excellent*

## Non feu permanent :

*Euroclass C-s2,d0*



## **Notice de pose**

Le support ont être plan, lisse, sain, sec en permanence, propre, solide, dégraissé, dépoussiéré et de porosité normale. Eliminer les peintures écaillées ou mal adhérentes.

Sur fond trop absorbant (type plâtre neuf, enduit neuf,...) préférer une application d'un fixateur de fond type METYLAN I 200 (Henkel) afin d'obtenir une porosité normale, à une impression de peinture susceptible de bloquer les fonds, puis utiliser la colle citée pour fond normalement absorbant.

Sur fond normalement absorbant : Encoller le mur avec une colle de type METYLAN EXPERT (Henkel) en respectant les préconisations du fabricant puis appliquer le lé sec.

Sur fond moyennement ou peu absorbant : Encoller le mur avec une colle de type OVALIT M (Henkel) et afficher le lé sec.

## **Conseil**

Appliquer les lés bord à bord sans chevauchement à l'aide d'un balai tapissier. Maroufler en veillant à bien chasser les bulles d'air sans exagération afin de ne pas déformer le revêtement. Araser les extrémités des lés. Bien éliminer immédiatement les résidus de colle avec une éponge propre à l'eau claire, absorber à l'aide d'un chiffon sans frotter afin de ne pas lustrer le revêtement et renouveler l'opération si nécessaire.