

FICHE TECHNIQUE

PARACEM DECO SOFT

DESCRIPTION

Peinture acrylique diluable à l'eau pour des applications de haute qualité à l'intérieur.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Tendu excellent - excellente résistance mécanique au frottement - aspect mat satiné égal - film à structure fermée - lavable - bien couvrant - pas de risque de reprise.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Finition décorative mate satinée pour murs intérieurs et plafonds.
Applicable sur la plupart des supports (plâtre, briques, béton, etc.), ainsi que pour revêtement en fibres de verre.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect:	Mat satiné (brillance 60°: 5 - 8% / 85°: 15 - 20 %)
Couleur:	Blanc + Mathymix / ColourShop
Densité:	1,35 ± 0,02 g/cm ³ (blanc)
Extrait sec:	En volume: 39,0 ± 1% (blanc) En poids: 53,0 ± 1% (blanc)
Epaisseur de film recommandée:	Film humide: 140 µm (consommation: 7 m ² /l) Film sec: 55 µm (consommation: 7 m ² /l)
Point éclair:	Ininflammable
Teneur en COV:	14 g/l max.
Mélange prêt à l'emploi:	< 30 g/l max.
Catégorie:	A/a
Valeur limite en UE:	75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
Classification Loi Grenelle:	A+

Temps de séchage	20°C/50% HR
Au toucher:	1 heure
Recouvrable:	2 heures
Dur à cœur:	± 2 jours

CONSOMMATION

Théorique: 7 - 9 m²/l par couche

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les anciennes couches de peinture nettoyées en bon état et les supports qui sont peu poreux peuvent être recouverts directement avec du Paracem Deco Soft.

Les supports qui sont fort poreux ainsi que les enduits lisses et les plâtrages résistants à l'eau, doivent préalablement être imprégnés avec du Pegafix.

Les taches de nicotine doivent d'abord être isolées avec du Pegaprim Isofix, Pegamat Aqua ou Pegamat RL.

Les taches anciennes d'humidité doivent être isolées avec du Pegamat RL ou Pegaprim Isofix.

Les boiseries nues doivent être prétraitées par application d'une couche de fond (p.e. Fassiprim ou Pegaprim Xpress).

Les supports en métal, exempts de taches de rouille doivent être prétraités avec du Pegalink, Pegaprim Xpress ou Galvaprim.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

FICHE TECHNIQUE

PARACEM DECO SOFT

APPLICATION ET DILUTION

Brosse:	Appliquer non dilué.
Rouleau:	Appliquer non dilué.
Pistolet pneumatique:	Possible.
Pistolet Airless:	Gicleur: 013 - 019 / Pression: 160 - 200 bars.
Nettoyage:	Eau.

CONDITIONS D'APPLICATION

> 5°C, < 80% H.R.

SECURITÉ

Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE

2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu